

TEROSON

旧名 : テロテックス HV 350

WX 350

色調 淡黄色透明

優れた防錆性能・低臭タイプの内部防錆ワックス

高濃度サビ抑制剤配合

高い防錆効果を発揮し、サビ易い自動車の袋部に使用できる

良好な浸透性



エアガンでのスプレーにより微粒子の霧となって分散し、良好な浸透性を発揮

タレ落ちにくい

15℃以下の温度でも作業可能。
狭い個所へも浸透するのにタレ落ちにくい



NET.10ℓ



※専用ガン ENDOX マルチ防錆スプレーガンでご使用下さい

- 用途** 新車の袋部内部防錆の増強、2～3年後の保守、輸送運搬時に於ける金属の一時保護用
- 特徴** 多くの欧州車の純正として使用されている袋部内部防錆剤。高濃度サビ抑制剤配合で優れた防錆効果を発揮します。狭い個所へ浸透するのにタレ落ちにくく、臭いが少ないタイプ。
- 使用方法** エアガンのマルチ防錆スプレーガンを使用して下さい。空気圧は3～5キロに調整し内部注入用のホース・ノズルを用いて内部に注入塗布して下さい。
- 注意事項** 可燃性の溶剤を含んでいますので、浸透乾燥するまで十分換気を行って下さい。隙間によっては数日かかることがありますので、パワーウィンドの稼働は必ず乾燥後に行ってください。排気装置、触媒装置やゴム部品にはスプレーしないで下さい

テクニカルデータ

主成分	: ワックス、ポリマー、防錆添加剤	粘度	: 約29mPa.s
内容量	: 10リットル	浸透性	: 約35mm (Mercedes Benz法)
色調	: 半透明淡黄色	防錆力	: クラス0 膜厚30μm (Mercedes Benz法)
臭気	: マイルドなおい	塗布可能温度	: 15℃～25℃
密度	: 約85g/ml	使用可能温度	: -40℃～100℃
固形分	: 約43% 有効成分	ランオフテスト	: 20cm/0.1ml 滴



株式会社イー・エヌ・ドゥコーポレーション

〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町847番20Lのぎきビル3F

TEL 028-600-1007 FAX 028-600-1008 URL www.e-n-do.com