

TEROSON

旧名 テロスタット9320

MS 9320

色調
ベージュ
グレー
ブラック

吹き付け施工に使用できる

- ◆ 紫外線に強く高い優れた耐久性
- ◆ 吹付けで様々な肌の調性ができる
- ◆ 使用後ノズルを付けたままで約1か月保存可
(条件によって多少違います)
- ◆ 吹付け用の内側・外側ノズルは標準付属



テクニカルデータ

NET.300ml

主成分 : 変性シリコン
密度 : 約 1.6g/cm³ (DIN53 479)
硬化 : 湿気硬化タイプ (水分と反応して硬化)
硬化速度 : 約 4 mm 24 時間 約 6 mm 48 時間
(23°C 50%RH) (DIN50014)
塗膜形成時間 : 約 10~20 分
(23°C 50%RH) (DIN50014)
硬度 (ショア A) : 約 65 (DIN54505)
塗布可能温度 : 5~35°C
耐薬品性 : 耐光性 (紫外線)、耐 PVC 可塑剤性
耐石油系溶剤性 (短時間)

面吹き付け

粗い肌や厚塗りのチッピング剤として使用できる



ジョイント吹き付け

粗い肌の継ぎ目吹付けシーリングができる



刷毛処理

柔らかい樹脂なので刷毛処理がしやすい



吹き付け用ツール

テレスコープピストル



※吹き付け施工には専用ガンのテレスコープピストルが必要です

用途

タイヤハウス、アンダーボディ、フロントエプロン、リアエプロン等のアンダーコート、チッピングコートにステップ、パネル、フロアの吹付けシールに

特長

スプレーでも垂れにくい
無溶剤タイプでイソシアネート・PVC を含有しない
溶剤系、水性系ペイントも塗布可能
硬化途中でもスポット溶接可能
開封後ノズルを付けたままの保存で約 1 ヶ月の保存可能
色調が選べる(3 色)

発売元  E-N-DO COMPANY

株式会社イー・エヌ・ドゥコーポレーション

〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町847番20しのぎビル3F

TEL 028-600-1007 FAX 028-600-1008 URL www.e-n-do.com

TEROSON

旧名 テロスタット9320

MS 9320

ページ
色調
グレー
ブラック


さざ波状の振動音吸収シーラー

垂れにくいので縦面にも塗布可能


ペイントも上塗り可能



フロア後部の振動吸音材の補修



パワーラインⅡ + 専用ノズルを使用して吹き付けると自動的にさざ波が作成されます



さざ波状シーリングの補修

現車と同様に継ぎ目のさざ波状シーリングの補修ができる



特長

- ◆ 厚塗りでも垂れにくい
- ◆ 角部分にも塗布できる
- ◆ 狭い個所の補修は、作成後貼付けもできる
- ◆ 溶剤系、水性系ペイントも塗布可能
- ◆ 3色で用途が広い

注意事項 さざ波状施工をする場合には Tetrostat9320 を約40～50℃に温めて下さい

さざ波状シーラー作成用ツール（世界特許）



パワーラインⅡ



ワイドストリームノズル

幅の狭いさざ波施工
幅の広い吸音材補修
どちらにも使用できます

※さざ波状補修には専用ガンのパワーラインⅡと専用ノズルが必要です